

(5)亜鉛めっき面常温補修塗料 主要情報一覧表

会社名	商品名	組成・材質	適用下地	性能							設計単価(円)	施工体制	耐用年数	販売開始時期	
				耐塩害性			耐薬品性								
				耐塩水性	耐塩水噴霧性			アルカリ	有機溶剤	油					
JIS H 8502	JIS K 5400	JIS Z 2371	JIS K 5600		JIS K 5400	JIS K 5400									
化工機商事(株)	常温亜鉛めっきZRC	溶剤系エポキシ樹脂系塗料	鉄、溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき	データなし	塩水噴霧4538時間の促進試験で腐食なし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	3,360円/m ² (材料)	材料販売、ライセンス施工(指定代理店)	田園地帯50年、海岸地帯35年、都市工業地帯30年	1990年1月	
ローバル(株)	ローバル(ローバルジェットスプレー、ローバルTXフリースプレーを含む)	溶剤系スチレン/アクリル樹脂系塗料	鉄、亜鉛めっき	3%食塩水に3ヶ月浸せき。塗膜に白さび発生その他異状なし	データなし	塩水噴霧4032時間でさび、膨れ、はがれを認めない	データなし	浸せき168時間で、膨れ、割れ、はがれ、穴、軟化を認めない	データなし	データなし	1,600円~1,950円/m ² (材料)	材料販売		15年	1955年7月
	エポローバル	溶剤系エポキシ樹脂塗料	鉄、亜鉛めっき	塗膜にクロスカットを入れ3%食塩水に3ヶ月浸せき、塗膜に白さび発生その他異状なし	データなし	塩水噴霧4032時間でさび、膨れ、はがれを認めない	データなし	浸せき168時間で、膨れ、割れ、はがれ、穴、軟化を認めない	ミネラルスピリット及びペイントシンナーに100日間浸せき、異状なし	灯油、ガソリン、テレピン油に100日間浸せき、異状なし	1,900円/m ² (材料)	材料販売		15年	1989年10月
	ローバルアルファ	溶剤系スチレン/アクリル樹脂系塗料	鉄、亜鉛めっき	塗膜にクロスカットを入れ3%食塩水に3ヶ月浸せき、塗膜に白さび発生その他異状なし	データなし	塩水噴霧2000時間でさび、膨れ、はがれを認めない	データなし	浸せき168時間で、膨れ、割れ、はがれ、穴、軟化を認めない	データなし	データなし	1,950円/m ² (材料)	材料販売		15年	1993年12月
	ローバルシルバー	溶剤系スチレン/アクリル樹脂系塗料	鉄、亜鉛めっき	3%食塩水に110日間浸せき、塗膜に白さび発生その他異状なし	データなし	データなし	塩水噴霧720時間で異状なし	浸せき168時間で、膨れ、割れ、はがれ、穴、軟化を認めない	データなし	データなし	1,750円/m ² (材料)	材料販売		15年	1981年8月

* いずれの製品も、保証年数は提示されていない。